

Syntilor



IMPREGNANTE ALTA PROTEZIONE 8 ANNI

l'Impregnante Alta Protezione assicura una protezione durevole su tutti i tipi di legni nuovi o antichi, per esterni ed interni.

- Protegge e decora il legno
- Destinazione: persiane, listello, portale, veranda legno, gazebo e pergolati
- Essiccazione rapida
- Inodore

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi:** aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i legni esotici per prepararli).
- **Legni ingrigiti o anneriti:** pulire con lo **Schiarente per legni Syntilor** dopodiché sgranare con una carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già trattati con impregnante:** sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 120).

NB: è possibile applicare l'Impregnante Alta Protezione Syntilor su tutti i vecchi impregnanti.

- **Su vecchie finiture (smalti, vernici...):** levigare con grana 40, 60 e poi 100 oppure utilizzare dapprima uno **Sverniciatore Syntilor** per rimettere il legno a nudo.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, applicare un appropriato prodotto di trattamento del legno.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Pronto per l'uso, non diluire.
- Miscelare bene prima dell'uso.
- Applicare con la spazzola, il pennello o l'apposita pistola nel senso delle fibre del legno (strati abbondanti).
- **Su legni esterni nuovi o rimessi a nudo:** applicazione in 3 strati.
- **Su legni interni nuovi o rimessi a nudo:** applicazione in 2 strati.
- **Su legni già trattati con impregnante in buono stato:** basta un solo strato.
- **Su legni già trattati con impregnante e degradati:** sgranare le superfici sciupate con carta abrasiva grana 120, spolverare e poi applicare 2 strati.
- Non superare 48 ore fra 2 strati.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA

Sgranare leggermente fra gli strati (carta abrasiva grana da 120 a 180) per eliminare le piccole asperità del legno e ottenere un bell'aspetto.

Syntilor



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE


TIPO DI RESINA	Resina poliuretanica in fase acquosa
DENSITÀ	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Gelificata
TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)	Al tatto : 30 minuti Fra gli strati : 2 ore Completo : 12 ore
RESA	12 m ² al litro per ogni strato
ASPETTO	Satinato

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Applicazione su legni sani, puliti, non grassi e asciutti (con umidità inferiore al 10%).
- Non applicare su parquet e pavimenti di legno
- All'esterno, la sfumatura "incolore" si utilizza solo come finitura o rinnovo su legni trattati con impregnante o tinteggiati.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI & PULIZIA

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06