



IMPREGNANTE E FLATTING 2 IN 1

Con il **2in1 Impregnante e Flatting Syntilor**, non dovete più scegliere tra un impregnante ed una vernice: proteggete il legno efficacemente e durevolmente con un solo gesto!

- 2 in 1: impregna come un impregnante, protegge come un flatting
- Non sfoglia
- Schermo anti UV nuova generazione
- Poliuretano rinforzato

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi:** aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i legni esotici per prepararli).
- **Legni ingrigiti o anneriti:** pulire con lo **Schiarente per legni Syntilor** dopodiché sgranare con una carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già trattati con impregnante:** sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 120).

NB: è possibile applicare l'**Impregnante Alta Protezione Syntilor** su tutti i vecchi impregnanti.

- **Su vecchie finiture (smalti, vernici...):** levigare con grana 40, 60 e poi 100 oppure utilizzare dapprima uno **Sverniciatore Syntilor** per rimettere il legno a nudo.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, applicare un appropriato prodotto di trattamento del legno.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Agitare bene prima dell'uso. Non diluire.
- Applicazione con il pennello. L'Impregnante Flatting 2 in 1 Syntilor si stende naturalmente e rapidamente: inutile lavorarlo a lungo con il pennello.
- Su legni vecchi o già impregnati:
 - in buono stato: è sufficiente 1 mano
 - in cattivo stato: 2 mani
- Su legni nuovi o rimessi a nuovo:
 - - in esterno: 3 mani. Per avere una bella finitura sgranare con abrasivo dopo la prima mano.
 - - in interno: 2 mani
- Una leggera sgranatura della superficie (con una carta abrasiva fine) fra gli strati eliminerà le piccole asperità del legno, permetterà di ottenere un bell'aspetto e faciliterà la manutenzione.
- Indurimento rapido: prendere qualche precauzione durante i primi giorni.
- Non applicare su pavimenti e parquet di legno.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RESINA	Resina poliuretana in fase acquosa
DENSITÀ	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Cremona
TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)	Al tatto : 30 minuti Fra gli strati : 2 ore Completo : 12 ore
RESA	12 m ² al litro per ogni strato
ASPETTO	Lucido

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

ATTREZZI & PULIZIA

- Applicazione su legni sani, puliti, non grassi e asciutti (con umidità inferiore al 10%).
- Non applicare su parquet e pavimenti di legno
- All'esterno, la sfumatura "incolore" si utilizza solo come finitura o rinnovo su legni trattati con impregnante o tinteggiati.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

