

# Syntilor



## IMPREGNANTE X.L.T.® 12 ANNI

Protezione ottimale contro le aggressioni climatiche più estreme. La sua formulazione a base di resina poliuretanica di elevata qualità professionale apporta elasticità e resistenza al film protettivo.

- Tutte le essenze del legno
- Rivestimenti verticali di legno (capanne da giardino, chalet, tapparelle, cancelli, palizzate, etc.)
- Esterno - Interno

1

TAPPA

## PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi:** aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i legni esotici per prepararli).
- **Legni ingrigiti o anneriti:** pulire con lo **Schiarente per legni Syntilor** dopodiché sgranare con una carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già trattati con impregnante:** sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 120).

**NB:** è possibile applicare l'Impregnante X.L.T.® Syntilor su tutti i vecchi impregnanti.

- **Su vecchie finiture (smalti, vernici...):** levigare con grana 40, 60 e poi 100 oppure utilizzare dapprima uno **Sverniciatore Syntilor** per rimettere il legno a nudo.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, applicare un appropriato prodotto di trattamento del legno.

2

TAPPA

## APPLICAZIONE

- Pronto per l'uso, non diluire.
- Miscelare bene prima dell'uso.
- Applicare con la spazzola, il pennello o l'apposita pistola nel senso delle fibre del legno (strati abbondanti).
- **Su legni esterni nuovi o rimessi a nudo:** applicazione in 3 strati.
- **Su legni interni nuovi o rimessi a nudo:** applicazione in 2 strati.
- **Su legni già trattati con impregnante in buono stato:** basta un solo strato.
- **Su legni già trattati con impregnante e degradati:** sgranare le superfici sciupate con carta abrasiva grana 120, spolverare e poi applicare 2 strati.
- Non superare 48 ore fra 2 strati.

### CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA

Sgranare leggermente fra gli strati (carta abrasiva grana da 120 a 180) per eliminare le piccole asperità del legno e ottenere un bell'aspetto.

# Syntilor



## CARATTERISTICHE TECNICHE


<b>TIPO DI RESINA</b>	Resina poliuretanica in fase acquosa
<b>DENSITÀ</b>	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
<b>CONSISTENZA</b>	Gelificata
<b>TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)</b>	Al tatto : 30 minuti Fra gli strati : 2 ore Completo : 12 ore
<b>RESA</b>	12 m <sup>2</sup> al litro per ogni strato
<b>ASPETTO</b>	Satinato

## PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Applicazione su legni sani, puliti, non grassi e asciutti (con umidità inferiore al 10%).
- Non applicare su parquet e pavimenti di legno
- All'esterno, la sfumatura "incolore" si utilizza solo come finitura o rinnovo su legni trattati con impregnante o tinteggiati.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## ATTREZZI & PULIZIA

### ATTREZZI



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI



I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

**Syntilor**

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest  
[www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)  
 Tél. 04 72 89 06 06