



Syntilor

RINNOVATUTTO™ SPECIALE SUOLI

Una sola passata con il rullo basta per rinnovare parquet, suoli stratificati, piastrelle, calcestruzzo e cemento grazie al **Rinnova Tutto™ speciale Suoli Flash Resist® Syntilor**.

- parquet e scale,
- stratificati, piastrelle,
- calcestruzzo, cemento

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- **Su piastrelle:** sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.
- **Su suoli stratificati:** sgranare con carta vetro (grana 100 o 120). Spolverare accuratamente. Sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.
- **Su calcestruzzo e cemento (suolo o scale):**
- **Su cemento / calcestruzzo grezzi o macchiati:** lavare con il **Preparatore per Suoli & Cemento Syntilor** e una spazzola dura. Sciacquare con acqua abbondante e lasciare asciugare bene. Verificare la porosità del calcestruzzo per un'aderenza ottimale ("test della goccia d'acqua": un po' d'acqua depositata sulla superficie dovrà essere assorbita rapidamente. In caso contrario non applicare Rinnova Tutto speciale Suoli®.)
- **Su cemento / calcestruzzo pitturato:** eliminare le eventuali screpolature e sgranare con una carta vetro. Lavare con il **Preparatore per Suoli & Cemento Syntilor** utilizzando una spazzola dura. Sciacquare abbondantemente e lasciare asciugare bene.
- **Su parquet (suolo o scala):**
- **Su parquet nuovo** sgranare (grana 120) spolverare accuratamente.
- **Su parquet vecchio** (vetrificato, pitturato): levigare (grana 40, 60 e poi 100). Spolverare accuratamente.
- **Su parquet cerato o oliato:** levigare (grana 40, 60 e poi 100). Spolverare accuratamente. Sgrassare con un panno imbevuto d'acetone


APPLICAZIONE

- Prodotto pronto per l'uso. Non diluire.
- - Agitare bene prima dell'uso.
- - **Per una resistenza ottimale, applicare 1L di Rinnova Tutto speciale Suoli® per 12 m² di superficie da coprire e per strato.**
- - Applicare **Rinnova Tutto speciale Suoli®** con il pennello (sui bordi) e con il rullo (altrove) in 2 strati abbondanti.
- - Lasciate asciugare 2 ore fra ogni strato - Non superare 48 ore fra 2 strati.
- Indurimento rapido: riutilizzazione dei locali **4 ore traffico leggero** (calze) e 24 ore per riutilizzazione completo.
- Le migliori prestazioni si ottengono dopo 10 giorni d'essiccazione: evitare le sollecitazioni del supporto (urti, macchie, pulizie...)
- **Informazioni complementari:**
- - ⁽¹⁾ Senza fondo turapori su ogni tipo di legno, tranne su legni esotici o tannici (rovere, castagno...), applicare dapprima un fondo turapori appropriato.
- - I suoli nuovi di calcestruzzo o cemento dovranno essere asciutti da almeno 90 giorni.
- - Su piastrelle e stratificati effettuare un test di aderenza in un punto poco visibile.
- - Evitare i ristagni d'acqua.
- - Non utilizzare spugne abrasive.
- - Non applicare sui suoli piastrellati del fondo doccia e sulle docce all'italiana, sulle solette di anidrite e lisciate con la levigatrice chiamata "elicottero".
- - Una volta aperto, il prodotto va utilizzato entro un mese (limite massimo). Trascorso questo tempo, l'aderenza e le prestazioni possono essere alterate.
- - Solo per uso interno (escluso garage).

DENSITÀ (20°C)	1,20 (± 0,15 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Onctuosa
ESSICCAZIONE	Tra due strati : 2 ore Completa : 4 ore traffico leggero (calze) e 24 ore per riutilizzazione completo.
RESA	12mq/L per strato
ASPETTO	Satinato

- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballo originale, ben chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo.
- www.syntilor.com

ATTREZZI



Acetone

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

