


Syntilor

RINNOVA TUTTO SPECIALE LEGNO PER ESTERNI

Ideale per rinnovare e sublimare i legni macchiati, ingrigiti, anneriti o le vecchie finiture. Con una sola pennellata i legni esterni ritrovano una nuova bellezza!

- Tutti i legni e i legni compositi
- Terrazze, tapparelle, porte, cancelli, palizzate, pannelli di rivestimento, capanne da giardino, ecc.
- Speciale per l'esterno

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi:** aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i legni esotici per prepararli).
- **Legni compositi nuovi:** lasciare invecchiare almeno 6 mesi dopodiché effettuare un test d'aderenza.
- **Legni oliati o saturi:** lasciare ingrigire il supporto su tutta la superficie.
- **Legni macchiati, ingrigiti, anneriti:** per un risultato ottimale su terrazze, pulire con lo **Schiarente per Legni Syntilor**.
- **Su vecchie finiture (impregnante, vernici, smalti):** sgranare leggermente (carta abrasiva grana 120). Spolverare accuratamente.
- Se necessario, applicare un appropriato prodotto di trattamento del legno.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA

Una leggera sgranatura (carta abrasiva grana 80) al termine della preparazione aprirà i pori e faciliterà la penetrazione del prodotto.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Pronto per l'uso, non diluire.
- Miscelare bene prima dell'uso.
- Applicare un 1° strato abbondante nel senso delle fibre del legno con il pennello, lo spalter o il rullo. Prestare particolare attenzione alle scanalature, agli assemblaggi e alle estremità.
- Dopo 4 ore di essiccazione, applicare un 2° strato abbondante. Non superare 48 ore fra gli strati.
- Attendere almeno 12 ore prima di rimettere in servizio.
- Prendere alcune precauzioni durante i primi giorni, evitare le forti sollecitazioni. La durezza definitiva si ottiene dopo 5 o 7 giorni, in condizioni normali.

3

TAPPA

MANUTENZIONE

- Non appena la superficie del legno si schiarisce naturalmente sotto l'azione delle intemperie e degli ultravioletti, applicare direttamente **Rinnova Tutto Speciale Legno per Esterni** nei punti sbiaditi.
- In caso di manutenzione tardiva: sgranare leggermente (carta abrasiva grana 120), spolverare accuratamente dopodiché applicare 2 strati di **Rinnova Tutto Speciale Legno per Esterni**.




CARATTERISTICHE
TECNICHE

TIPO DI RESINA	Resina elevate prestazioni in fase acquosa
DENSITÀ (a 20°C)	Da 1,10 a 1,20 secondo la tinta
CONSISTENZA	Cremosa
TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)	Al tatto: 30 minuti Fra gli strati : 4H Completa : 12H
RESA	12 m ² al litro per ogni strato
ASPETTO	Opaco

PRECAUZIONI
& CONSERVAZIONE

- Innanzitutto accertarsi che il legno sia asciutto: almeno 3 giorni di bel tempo *prima* dell'applicazione e senza rischio di pioggia entro 24 ore *dopo* l'applicazione.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

**ATTREZZI
& PULIZIA**
ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI


I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06