



## SMALTO LAVAGNA ALL'ACQUA

Prodotto concepito per trasformare muri e mobili in lavagna,

- Superficie resistente
- Permette la scrittura con il gesso e la sua cancellazione
- Lunghissima durata
- Facile da lavare e asciugare

1

TAPPA

### PREPARAZIONE

- Non diluire: pronto per l'uso.
- Agitare bene prima dell'uso,
- I supporti dovranno essere sani, puliti e asciutti, senza tracce di grasso (levigare o sverniciare con lo **Sverniciatore Syntilor**).

2

TAPPA

### APPLICAZIONE

- Applicazione con pennello, pennello largo, rullo (peli corti) o pistola a spruzzo (senza diluizione).
- Su legni nuovi e muri : applicare 2 o 3 mani. Prevedere un'essiccazione di 3 ore per ogni strato in funzione della porosità della superfici.
- Su supporti già smaltati : sgranare con una carta abrasiva grano 150 o 180? poi spolverare. Applicare 2 mani.
- Rinnovo di lavagne: sgranare con una carta abrasiva grano 150 o 180 poi spolverare. Nella maggior parte dei casi è sufficiente uno strato.
- Lasciare indurire lo smalto almeno 72 ore per ottenere un buon livello di durezza, lavabilità e asciugatura.



**SMALTO LAVAGNA ALL'ACQUA**

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**


DENSITÀ (20°C)	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Liquida
ESSICCAZIONE	Tra due strati : 3 H Completa :72H
RESA	12 mq/L per strato
ASPETTO	Opaco

**PRECAUZIONI  
& CONSERVAZIONE**

- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballo originale, ben chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo.

**MATERIALE  
& PULIZIA**

**ATTREZZI**



**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**



I raggugli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.