

Syntilor



FLATTING INTEMPERIE 10 ANNI

È raccomandato per verniciare i legni sottoposti ai climi estremi. Le sue resine in fase acquosa offrono risultati eccezionali nelle più rudi condizioni d'esposizione su infissi esterni (chalet, balconi, verande, persiane, portoni, rivestimenti di legno, ecc.)

- Alta resistenza anti U.V.
- Resiste alle intemperie e resiste agli sbalzi di temperatura
- PROTEGGE IL LEGNO SOTTOPOSTO AI CLIMI ESTREMI

1
TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi** : aderenza perfetta su legni puliti, asciutti e senza tracce di vecchie rifiniture (sgrassare i legni grassi ed esotici prima)
- **Legni ingrignati o anneriti**: pulire con lo Schiarente per legni Syntilor e poi sgranare con una carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già verniciati**: sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 100).
- Vecchie finiture (smalti, impregnanti...): levigare con grana 40, 60 e 80 oppure utilizzare dapprima uno Sverniciatore Syntilor.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, trattare con un apposito prodotto per trattare il legno.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA

smussare leggermente (carta abrasiva grana 80) gli angoli vivi e gli spigoli dei rivestimenti esterni affinché la vernice copra perfettamente le fibre del legno prolungandone così la longevità.

2
TAPPA

APPLICAZIONE

- Miscelare bene prima dell'uso, non diluire.
- Applicare con il pennello o lo spalter nel senso delle fibre del legno.
- All'interno: applicazione in 2 strati abbondanti.
- All'esterno: applicazione in 3 strati abbondanti.
- Sgranare con carta abrasiva grana da 120 a 180 fra uno strato e l'altro dopo essiccazione, e poi spolverare.
- Prendere alcune precauzioni durante i primi giorni;

Syntilor



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**


TIPO DI RESINA	Resina elevate prestazioni in fase acquosa
DENSITÉ (à 20°C)	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Onctuosa
ESSICCAZIONE (A 20°C)	Al tatto : 30 min Tra 2 strati: 3H Completa : 12H
RESA	12 mq/L per strato
ASPETTO	Lucido

**PRECAUZIONI &
CONSERVAZIONE**

- Innanzitutto accertarsi che il legno sia asciutto: almeno 3 giorni di bel tempo *prima* dell'applicazione e senza rischio di pioggia entro 24 ore *dopo* l'applicazione.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

**ATTREZZI &
PULIZIA**

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06