

Syntilor

Syntilor VETRIFICATORE PARQUET

Alta resistenza
Aquarethane®

- Resistente a urti, macchie e graffi
- Resistente al calpestio
- Non scivoloso

2.5L
250ml

ANTIRIFLESSO
10a

VETRIFICATORE PARQUET FLASH RESIST

Rinnovare e proteggere il parquet non è mai stato così facile e veloce come con Syntilor.

Grazie alla tecnologia Flash Resist, il VETRIFICATORE PARQUET essicca rapidamente, consentendo il riutilizzo dei locali in un giorno. Garantisce inoltre una resistenza molto elevata al calpestio.

- Resistente a urti, macchie e graffi
- Resistente al calpestio
- Non scivoloso

1

PREPARAZIONE

- Indicato per parquet in legno puliti, asciutti e senza tracce di cera, encausto, detersivi, grassi, olio di lino (o altri oli specifici) o lucidanti.
- Su parquet nuovi: Levigare con una levigatrice per parquet (grana 120). Depolverare con cura.
- Su vecchi parquet (vetrificati, incerati, oliati): levigare a fondo con una levigatrice per parquet (grana 60, 80 e 120). Depolverare con cura.
- Si sconsiglia l'uso di un decapante o di un decerante.
- Su legno esotico o precedentemente incerato: levigare, quindi sgrassare con acetone appena prima di applicare il prodotto.
- Se necessario, utilizzare un prodotto per il trattamento del legno.

2

APPLICAZIONE

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Pronto all'uso. Applicazione facile con pennello, pennellina (pennello largo) o rullo (speciale per vetrificanti), in 3 strati abbondanti o 2 strati su 1 strato di Fondo turapori per parquet Aqua Syntilor (questa operazione è particolarmente consigliata su parquet precedentemente incerati o trattati con encausto o olio e levigati).
- Levigare leggermente e depolverare tra uno strato e il successivo, per eliminare le asperità del legno e ottenere una finitura di alta qualità (non superare 48 ore tra 2 strati).
- Polimerizzazione rapida: consente l'utilizzo dei locali entro 6 ore dall'ultimo strato.
- Prendere alcune precauzioni i 10 primi giorni (urti, macchie, pulizia...).

3

MANUTENZIONE

- Spolverare (scopa, aspirapolvere). Di tanto in tanto, passare un panno per pavimenti umido (detersivo neutro, panno ben strizzato). Per la mantenere a lungo l'aspetto lucido, si consiglia l'impiego del Super Rinnovatore.
- RINNOVAMENTO
- Per rigenerare lo strato protettivo e nascondere i graffi e i segni dell'usura, utilizzare il Super Rinnovatore,
- Per un totale rinnovamento: leggere le istruzioni qui sopra.
- Si sconsiglia l'impiego del VETRIFICATORE PARQUET Aqua Syntilor per vetrificare un parquet preverniciato in fabbrica,



CARATTERISTICHE TECNICHE


TIPO DI RESINA	Resina all acqua
DENSITÀ	1,02 (± 0,05 in funzione dell'aspetto)
CONSISTENZA	Fluida
TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20 °C)	Al tocco: 30 min Tra uno strato e il successivo: 1 ore Completa: 6 ore
RESA	10 m ² a litro per strato
ASPETTO	Satinato, Opaco, Laccato

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Applicare su supporti sani, puliti e asciutti.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Conservare nell'imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
- La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

ATTREZZI E PULIZIA

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06